

**Ficha Técnica Comercial**  
**Technical Commercial Sheet**

Terrassa 01 de enero de 2020

Artículo / Article: **877 – ALMANSA BIO**

Composición / Composition :

**1ª capa / 1st. layer: 100% Poliéster hidropelente Bionico / Polyester Water repellent Bionic**  
**2ª capa / 2st. layer: 100% Membrana Poliester 10µm / Hidrophilic membrane Polyester 10µm**  
**3ª capa / 3st. layer: 100% Poliéster**

- **Peso / Weight:** 300 gr/m<sup>2</sup> ± 5 %
- **Ancho / Width:** 145 cm ± 2 %
- **Metraje Piezas / Roll Length :** 50,- mts.

Características del tejido / Fabric's Characteristics:

- **Transpirabilidad de la membrana / membrane breathability:**

ASTM E96-BW:1966                      11.400 gr/m<sup>2</sup> . 24h  
RET:    c.a. < 20 m<sup>2</sup> . Pa/W

- **Impermeabilidad / water column :**

Water column:                                      ≥ 6.000 mm (6m)


- **Uso / Use:**

**Estampación a 190°C y 45” / Printing at 190°C , 45”**  
**(recomendamos efectuar test de sublimación, para centrar parámetros de temperatura, tiempo y calidad).** (We recomend to make sublimation test to set temperature, time and quality parameters)

- **Advertencia / Warning:**

**Recomendamos NO utilizar suavizante en el proceso de lavado, podría alterar el grado de transpirabilidad de la membrana “zero wind”del tejido./ We recommend NOT to use fabric softener during the wash step which can affect the level of breathability of the "zero wind" membrane present in the fabric.**

Mantenimiento / Care:



Nota : Se recomienda testar el artículo antes de la manipulación de corte. Anula y sustituye el de enero de 2019.  
Note : We recommend to test the article before cutting. This sheet cancels the older sheet from January 2019.

