

Ficha Técnica Comercial
Technical Commercial Sheet

Terrassa 01 de enero de 2018

Artículo / Article: **973 - ALPI 8 BIO**

Composición / Composition :



- 1ª capa / 1st. layer:** 86% Pes. + 14% Elastomero – 86% PES+14% EA + WR BIO technology
- 2ª capa / 2st. layer:** 100% Membrana hidrofila PES. - 100% PES hydrophilic membrane
- 3ª capa / 3st. layer:** 94% Pes. + 6% EA

- **Peso / Weight:** 300 gr/m² ± 5 %
- **Ancho / Width:** 145 cm ± 2 %
- **Metraje Piezas / Roll Length :** 50,- mts.

Características del tejido / Fabric's Characteristics:

- **Transpirabilidad de la membrana / membrane breathability:**

ASTM E96-BW:1966	11.400 gr/ m ² . 24h
RET:	no disponible / not available
- **Impermeabilidad / water column :**

Water column:	≥ 8.000 mm (8 mt)
---------------	-------------------
- **Uso / Use:**
Estampación a 190°C y 45” / Printing at 190°C , 45”
(recomendamos efectuar test de sublimación, para centrar parámetros de temperatura, tiempo y calidad). (We recomend to make sublimation test to set temperature, time and quality parameters)
- **Advertencia / Warning:**
Recomendamos NO utilizar suavizante en el proceso de lavado, podría alterar el grado de transpirabilidad de la membrana “zero wind”del tejido./ We recommend NOT to use fabric softener during the wash step which can affect the level of breathability of the "zero wind" membrane present in the fabric.

Mantenimiento / Care:



Nota : Se recomienda testar el artículo antes de la manipulación de corte. Anula y sustituye el de enero de 2017.
 Note : We recommend to test the article before cutting. This sheet cancels the older sheet from January 2017.