

Ficha Técnica Comercial Technical Commercial Sheet

Terrassa 01 de enero de 2018

Artículo / Article: 929 – ASPEN CARBONO

Composición / Composition :

70% Poliéster
25% Elastómero
5% Carbono - **resisteX**®

- **Peso / Weight:** 250 gr/m² ± 5 %
- **Ancho / Width:** 150 cm ± 2 %
- **Metraje Piezas / Roll Length :** 50,- mts.

Características del tejido / Fabric's Characteristics:

- **Encogimiento al lavado a 40°C / Washing Shrinkage at 40°C :** ± 2%
- **Test de pilling / pilling test:**
Procedimient de ensayo / Standard test method: UNE EN-ISO 12945-2:2001
Martindale, grado de Pilling a 5.000 frotamientos/ Pilling grade at 5.000 rubs: 4/5
- **En el color blanco preparado para estampar/ in white color ready to print**
Estampación a 190°C y 45" / Printing at 190°C , 45" (recomendamos efectuar test de sublimación, para centrar parámetros de temperatura, tiempo y calidad).
(We recomend to make sublimation test to set temperature, time and quality parameters)

Características técnicas del hilo Carbono – resisteX®/
Technical characteristics of Carbono – resisteX® yam



Antiestático / Antistatic



Antibacteriano / Bacteriostatic



Transpirable y Termoregurable / Breathable and Heat regulating



Alto rendimiento / High performance




No toxico – no contiene sustancias químicas/
Non-toxic - does not contain chemical substances



Protege de los rayos Uva/ Protects from UV rays

Mantenimiento / Care:



Nota : Se recomienda testar el artículo antes de la manipulación de corte. Anula y sustituye el de enero de 2017.
Note : We recommend to test the article before cutting. This sheet cancels the older sheet from January 2017.