

Ficha Técnica Comercial Technical Commercial Sheet

Terrassa 01 de enero de 2022

Artículo / Article: - **108.937 – BERING 3 AG**

Composición / Composition :

1ª capa / 1st. layer: 100% Poliéster

2ª capa / 2st. layer 100% Membrana hidrofila / 100% hydrophilic Membrane

3ª capa / 3st. layer: 90% Poliéster 10% EA



- **Peso / Weight:** 230 gr/m² ± 5 %
- **Ancho / Width:** 145 cm ± 2 %
- **Metraje Piezas / Roll Length :** 50,- mts.

Características del tejido / Fabric's Characteristics:

- **Transpirabilidad de la membrana / membrane breathability:**

ASTM E96-BW:1966

11.400 gr/ m² . 24h

RET:

no disponible / not available

- **Impermeabilidad / water column :**

Water column:

8.000 mm (8m)

- **Uso / Use:**

Estampación a 190°C y 45'' - 6,5 – 7 atm / Printing at 190°C , 45'' - 6,5 – 7 atm

(recomendamos efectuar test de sublimación, para centrar parámetros de temperatura, tiempo y calidad). (We recomend to make sublimation test to set temperature, time and quality parameters)

- **Advertencia / Warning:**

Recomendamos NO utilizar suavizante en el proceso de lavado, podría alterar el grado de

transpirabilidad de la membrana "zero wind" del tejido. / We recommend NOT to use fabric softener during the wash step which can affect the level of breathability of the "zero wind" membrane present in the fabric.

Mantenimiento / Care:



Nota : Se recomienda testar el artículo antes de la manipulación de corte. Anula y sustituye el de enero de 2021.

Note : We recommend to test the article before cutting. This sheet cancels the older sheet from January 2021