

Ficha Técnica Comercial Technical Commercial Sheet

Terrassa 01 de enero de 2018

Artículo / Article: **877 – ALMANSA BIO**



Composición / Composition :

- 1ª capa / 1st. layer:** 100% **Poliéster hidropelente Bionico** / Polyester Water repellent Bionic
- 2ª capa / 2st. layer:** 100% Membrana Elastica Poliester 10µ / Hidrophilic membrane Polyester 10µ
- 3ª capa / 3st. layer:** 100% Poliéster

- **Peso / Weight:** 300 gr/m² ± 5 %
- **Ancho / Width:** 145 cm ± 2 %
- **Metraje Piezas / Roll Length :** **50,- mts.**

Características del tejido / Fabric's Characteristics:

- **Transpirabilidad de la membrana / membrane breathability:**

ASTM E96-BW:1966 11.400 gr/m² . 24h
RET: c.a. < 20 m² . Pa/W

- **Impermeabilidad / water column :**

Water column: ≥ 6.000 mm (6m)

- **Uso / Use:**

Estampación a 190°C y 45" / Printing at 190°C , 45"
(recomendamos efectuar test de sublimación, para centrar parámetros de temperatura, tiempo y calidad). (We recomend to make sublimation test to set temperature, time and quality parameters)

- **Advertencia / Warning:**

Recomendamos NO utilizar suavizante en el proceso de lavado, podría alterar el grado de transpirabilidad de la membrana "zero wind" del tejido. / We recommend NOT to use fabric softener during the wash step which can affect the level of breathability of the "zero wind" membrane present in the fabric.

Mantenimiento / Care:

