

Ficha Técnica Comercial Technical Commercial Sheet

Terrassa 01 de enero de 2023

Artículo / Article: – **DOVER WR**



Composición / Composition:

1ª capa / 1st. layer: 90% Poliéster hidrorrepelente / Polyester Water repellent + 10% EA / EA
2ª capa / 2st. layer: 100% Membrana Poliuretano Hidrofilo / Hydrophilic Polyurethene membrane
3ª capa / 3st. layer: 65% Poliéster / Polyester + 35% Poliuretano / Polyurethane

- **Peso / Weight:** 180 gr/m² ± 5 %
- **Ancho / Width:** 145 cm ± 2 %
- **Metraje Piezas / Roll Length :** 50,- mts.

Características del tejido / Fabric's Characteristics:

- **Transpirabilidad de la membrana / membrane breathability:**

ASTM E96/E96M:2021 6.800 gr/m² 24h
RET:

- **Impermeabilidad / water column :**

Water column: 8.000 ≥ mm

- **Uso / Use:**

Estampación a 190°C y 45" / Printing at 190°C , 45"

(recomendamos efectuar test de sublimación, para centrar parámetros de temperatura, tiempo y calidad). (We recomend to make sublimation test to set temperature, time and quality parameters)

- **Advertencia / Warning:**

Recomendamos NO utilizar suavizante en el proceso de lavado, podría alterar el grado de transpirabilidad de la membrana "zero wind" del tejido./ We recommend NOT to use fabric softener during the wash step which can affect the level of breathability of the "zero wind" membrane present in the fabric.

Mantenimiento / Care:

