

## Ficha Técnica Comercial Technical Commercial Sheet

Terrassa 01 de enero de 2024

Artículo / Article: **108 . 846 - BERGAMO AG**



Composición / Composition :

**1ª capa / 1st. layer:** 100% Poliéster no drop WR

**2ª capa / 2nd. Layer:** Membrana hidrofila (Hydrophilic membrane)100% Pu

- **Peso / Weight:** 125 gr/m<sup>2</sup> ± 5 %
- **Ancho / Width:** 145 cm ± 2 %
- **Metraje Piezas / Roll Length :** 50,- mts.

Características del tejido / Fabric's Characteristics:

- **Transpirabilidad de la membrana / membrane breathability:**

ASTM E96 / E96M-2012 BW = 7.400 gr / m<sup>2</sup> . 24h

**(según el método mencionado, entre 6.500 y 10.000 gr / m<sup>2</sup>. 24h se considera un tejido muy transpirable)** (according with mentioned method, between 6.500 and 10.000 gr / m<sup>2</sup> . 24h a fabric is considered very breathable)

- **Impermeabilidad / water column :**

Water column: > 8.000 mm (8m)

- **Uso / Use:**

**Estampación a 190°C y 45" / Printing at 190°C , 45"**

**(recomendamos efectuar test de sublimación, para centrar parámetros de temperatura, tiempo y calidad).** (We recomend to make sublimation test to set temperature, time and quality parameters)

- **Advertencia / Warning:**

**Recomendamos NO utilizar suavizante en el proceso de lavado, podría alterar el grado de transpirabilidad de la membrana "zero wind"del tejido./ We recommend NOT to use fabric softener during the wash step which can affect the level of breathability of the "zero wind" membrane present in the fabric.**

Mantenimiento / Care:



Nota : Se recomienda testar el artículo antes de la manipulación de corte. Anula y sustituye el de enero de 2023.  
Note : We recommend to test the article before cutting. This sheet cancels the older sheet from January 2023.