

**Ficha Técnica Comercial**  
**Technical Commercial Sheet**

Terrassa 01 de enero de 2023

Artículo / Article: - **108.935 – ELASPINN WR**

Composición / Composition :

100 % Poliéster +WR C0

- **Peso / Weight:** 78 gr/m<sup>2</sup> ± 5 %
- **Ancho / Width:** 139 cm ± 2 %
- **Metraje Piezas / Roll Length :** 50,- mts.



Características del tejido / Fabric's Characteristics:

- **Transpirabilidad de la membrana / membrane breathability:**

ASTM E96-BW:1966

**Solo a prueba de viento / Only wind proof**

RET:

- **Uso / Use:**

**Estampación a 190°C y 45'' - 7 atm / Printing at 190°C , 45'' - 7 atm**

**(recomendamos efectuar test de sublimación, para centrar parámetros de temperatura, tiempo y calidad). (We recomend to make sublimation test to set temperature, time and quality parameters)**

- **Advertencia / Warning:**

**Recomendamos NO utilizar suavizante en el proceso de lavado, podría alterar el grado de transpirabilidad de la membrana "zero wind" del tejido. / We recommend NOT to use fabric softener during the wash step which can affect the level of breathability of the "zero wind" membrane present in the fabric.**

Mantenimiento / Care:



Nota : Se recomienda testar el artículo antes de la manipulación de corte. Anula y sustituye el de enero de 2022.

Note : We recommend to test the article before cutting. This sheet cancels the older sheet from January 2022.