

## Ficha Técnica Comercial Technical Commercial Sheet

Terrassa 01 de enero de 2018

Artículo / Article: **QUOTA WR BIO**



Composición / Composition :

- 1ª capa / 1st. layer: 100% **Poliéster hidropelente Bionico** / Polyester Water repellent Bionic
- 2ª capa / 2st. layer: 100% Poliéster Membrana hidrofila / Hydrophilic membrane
- 3ª capa / 3st. layer: 100% Poliéster

- **Peso** / Weight: 107gr/m<sup>2</sup> ± 5 %
- **Ancho** / Width: 145 cm ± 2 %
- **Metraje Piezas** / Roll Length : **50,- mts.**

Características del tejido / Fabric's Characteristics:

- **Transpirabilidad de la membrana** / membrane breathability:  
ASTM E96-BW:1966                      11.400 gr/ m<sup>2</sup> . 24h
- **Impermeabilidad** / water column :  
Water column:                              ≥ 8.000 mm (8m)
- **Uso** / Use:  
**Estampación a 190°C y 45"** / **Printing at 190°C , 45"**  
**(recomendamos efectuar test de sublimación, para centrar parámetros de temperatura, tiempo y calidad).** (We recomend to make sublimation test to set temperature, time and quality parameters)
- **Advertencia** / Warning:  
**Recomendamos NO utilizar suavizante en el proceso de lavado, podría alterar el grado de transpirabilidad de la membrana "zero wind"del tejido.** / **We recommend NOT to use fabric softener during the wash step which can affect the level of breathability of the "zero wind" membrane present in the fabric.**

Mantenimiento / Care:



Nota : Se recomienda testar el artículo antes de la manipulación de corte. Anula y sustituye el de enero de 2017.  
Note : We recommend to test the article before cutting. This sheet cancels the older sheet from January 2017.