

Ficha Técnica Comercial Technical Commercial Sheet

Artículo / Article: **8033 SPRING SOUL ZWR**

Composición / Composition :

1ª capa / 1st. layer: 100% Poliéster + WR CO

2ª capa / 2nd. Layer: Membrana hidrofila
(Hydrophilic membrane) 100% PU

3ª capa / 3rd. layer: 100% Poliéster

- **Peso / Weight:** 150 gr/m² ± 7 %
- **Ancho / Width:** 147 cm ± 5 %

Características del tejido / Fabric's Characteristics:

- **Transpirabilidad de la membrana / membrane breathability:**

ASTM E96-BW: 6.500 gr/ m². 24h (+- 1.5mm)

- **Impermeabilidad / water column :**

Water column: > 10.000 mm (10 mt)

- **Uso / Use:**

Recomendamos probar cada lote de producto antes de cada tratamiento y antes de cualquier fabricación en función del uso al que se destine. We recommend to test, based on the use to which it is intended, each batch of product before each treatment and before any the manufacturing.

Recomendamos hacer una prueba de estampación antes de empezar con la producción, especialmente cuando el tejido contiene un alto porcentaje de elastano, que puede provocar imágenes difuminadas o migración del color. We recommend to make a print test before start with the production especially when the fabric con-tains high percentage of elastane which can cause ghosting or color migration.

- **Advertencia / Warning:**

Recomendamos NO utilizar suavizante en el proceso de lavado, podría alterar el grado de transpirabilidad de la membrana del tejido. / We recommend NOT to use fabric softener during the wash step which can affect the level of breathability of the membrane present in the fabric.

Nos reservamos, con el fin de mejorar el tejido, la posibilidad de introducir cambios en cualquier momento. We reserve, in order to improve the fabric, to make changes at any time.

No aceptamos devoluciones de tejidos cortados, estampados o empaquetados. We don't accept returns of cut, printed or packaged fabrics.

- **Mantenimiento / Care:**



Nota : Se recomienda testar el artículo antes de la manipulación de corte.
Note : We recommend to test the article before cutting.

